

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dari hasil Penelitian yang dilakukan diketahui karakteristik material batu putih lokal yang dipecahkan sebanyak 40% dengan campuran sirtu 40% dan tanah 20% dinyatakan dapat memenuhi Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 untuk lapis fondasi kelas S.
2. Nilai CBR yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sebesar 51,44% yang mana hasil tersebut memenuhi standar Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 untuk lapis fondasi kelas S.

#### **5.2 Saran**

1. Dalam pelaksanaan penelitian perlu diperhatikan ketelitian dan penerapan K3 dan Penulis sarankan untuk ditinjau dan diperhatikan dampak dari dampak lingkungan yang dihasilkan.
2. Penulis sarankan dalam pembuatan benda uji agar menggunakan kadar komposisi campuran dengan lebih bervariasi dan lokasi pengambilan material di lokasi yang berbeda namun tetap selalu memperhatikan syarat dan standar yang berlaku dalam perkerasan kelas S.